



# Centrament Rapid 607

Kötésgyorsító / képlékenyítő kombinált hatású adalékszer, hideg időben történő betonozási munkákhoz

## A termék tulajdonságai:

- Kötésgyorsító hidegidőben történő betonozási munkákhoz
- Teljes értékű képlékenyítőszer
- Korrozíót okozó összetevőktől mentes
- Gazdaságos adagolású
- Segíti a cement diszpergálását
- Javítja a beton bedolgozhatóságát

## Alkalmazási területek:

- Transzport és építéshelyi beton
- Pumpálható betonok
- F2, F3 konzisztenciájú betonok

## Feldolgozás

A Centrament RAPID 607 minden szabványos cementtel együtt alkalmazható.

A Centrament RAPID 607 a víz felületi feszültségének csökkentése által intenzív diszpergáló hatást gyakorol a cementrészecskékre, és így jelentősen akadályozza bedolgozás közben az egyes cementrészecskék összetapadását. Így a cement sokkal jobban eloszlik, javul a beton bedolgozhatósága és összetartó-képessége, kevesebb vibrálásra van szükség.

Amennyiben a Centrament RAPID 607 – t a betonhoz adagolt vízmennyiség csökkentése céljából használjuk, homogén betonszerkezet és tömör cementkő gyártható, ezáltal javulnak a megszilárdult beton tulajdonságai. (Nyomószilárdság, tartósság, vízzáróság)

Kötésgyorsító hatásának köszönhetően - a hideg időben való betonozásra vonatkozó előírások betartása mellett - hideg időben is alkalmas rövid kizsaluzási idővel történő betonozáshoz.

A Centrament RAPID 607 más MC adalékszerekkel együtt is alkalmazható.

A Centrament RAPID 607 – t keverés közben a megfelelő adagolóberendezés alkalmazásával kell a betonhoz adni. A legjobb hatás a keverővíz hozzáadása utáni adagolással érhető el, illetve a keverési vízzel együtt is adagolható.

Kérjük, környezetünk védelme érdekében a gyöngyölegeket maradéktalanul ürítsék ki. A cseregyöngyölegeket jól zárják le és óvják meg a szennyeződésektől. Csak teljesen kiürített konténereket áll módunkban visszavenni.



### Centrament RAPID 607 műszaki adatok

<b>Az adalékszer jellege</b>	Kötésgyorsító / képlékenyítőszerszer
<b>Az adalékszer megnevezése</b>	Centrament RAPID 607
<b>Saját minőségbiztosítás</b>	ISO 9001/ DIN EN 934-2/6 szerint
<b>Szín</b>	barna
<b>Állag</b>	folyékony
<b>Sűrűség</b>	1, 23 kg / dm <sup>3</sup>
<b>Színmegjelölés</b>	SÁRGA
<b>Adagolás</b>	2-15 g / kg cementre
<b>Szállítási forma</b>	1200 kg-os konténer, vagy 230 kg-os hordó

**Megjegyzés:** Az ebben az ismertetőben szereplő adatok a tapasztalatunkat és legjobb tudásunkat tükrözik, de kötelezettség nélkül. Azokat egyeztetni kell a mindenkori építkezéssel, alkalmazási céllal és különösen a helyi igénybevételekkel. Ezt feltételezve az adatok helyességéért az értékesítési és szállítási feltételek keretében vállalunk felelősséget. A munkatársaink által adott, a termékismertetőktől eltérő ajánlások számunkra csak akkor kötelezőek, ha írásban megerősítik.

Kiadás: 10/12 Műszakilag átdolgozott új kiadás esetén ez a kiadás érvényét veszti.