

Gyártja és kizárólagosan
forgalmazza:

VIP-REX KFT.

5310 Kisújszállás,
Kórház út 1/a.

Tel./fax: 06-59/321-436

Kereskedelmi és műszaki info:

Tel.: 06-20/9420-643

www.viprex.hu

Szabadalommal védett
kiszírelés!

*Ez a használati
útmutató és
termékkismertető a
VIP-REX KFT.
és a kivitelezők
segítségével készült
a legjobb tudásuk
felhasználásával.*

EGYÉB TUDNIVALÓK:

Pici kiszírelést, egyedüli módon
1-2 talicska betonhoz
csak a VIP-REX Kft. gyárt!
(25-50kg cementhez)
Erre készült a 125 ml-es,
mely több kisebb részre van osztva
a vevők kiszolgálására!

Ha sok az adalék, vagy a víz,
akkor fehér kiválás lesz
a kész beton felső síkjában,
mely nem káros,
de előnytelenül csúnya.
Vizes lemosással
megszüntethető!
A feleslegesen többlet
víz-adalék kettőse ül fel
a tetejére automatikusan.

Keverési sorrendet tartsuk be!
A gépbe adjuk közvetlen
mindig az adalékot!
A keverő vízbe
sose tegyük előre!
A sóder víztartalma változó,
így az adalék is ezért
változó lesz!

Precízen többször számoljuk ki
az alkotók arányát!
A víz/cement hányadosa
0,3 körül legyen!
Maximum 0,35 lehet, de egyidejűleg
a **VIP-REX SF** inkább
kevesebb legyen, mint 0,3%.

Más adalékkal egyszerre is
alkalmazható,
de kérje ki a gyártó véleményét
a módosított arányokról!



VIP-REX SF[®]

SZUPERFOLYÓSÍTÓ

MINDENNAPOS HASZNÁLATRA BÁRMILYEN BETONHOZ

EGYSZERŰ HASZNÁLAT,
HA A HÁROM ALAPVETŐ
LÉPÉST BETARTJÁK:

- előkevert földnedves betonhoz adalékolni
- előírt mennyiséget hozzáadni
- keverővizet felére csökkenteni
(V/C=0,3-0,35)



VIP-REX SF[®]

VAKOLÁSRA NEM ALKALMAS!!!
HASZNÁLAT ELŐTT FELRÁZANDÓ!!!

VIP-REX SF[®]

VAKOLÁSRA NEM ALKALMAS!!!
HASZNÁLAT ELŐTT FELRÁZANDÓ!!!

Miért előnyös a VIP-REX SF?

- Egyszerűsíti a kivitelezést!
- Mert, könnyíti a betonkeverést!
- Repedezést kiküszöböli!
- Egyszerűsíti, gyorsítja a bedolgozást!
- Tömörítést segíti, öntömörödő jellegű!
- Darázszerűséget megszünteti!
- Felesleges vízszákokat kiküszöböli!
- Nő a betonacél védelem!
- Tömörít, habzás-mentesít!
- Víz zárását elősegíti!
- A termék fagyállóságát fokozza!
- Szilárdságot növel!
- Bedolgozási edényidőt emeli!
- Önterülő jelleget elősegíti!
- Felületsimítást megkönnyíti!
- Előnyösen alkalmazható gőzérleléskor, autoklávozásnál!

Mire kell figyelni a VIP-REX SF használatánál?

- Használat előtt fel kell rázni a VIP-REX SF-et!
- Többet ne adalékoljon az előírtnál! (Kb. 0,2-0,3%)
- Utólag tegye bele a szuperfolyósítót!
- Csökkentse a keverővizet legalább felére! (V/C=0,28-0,35)
- Ne keverje túl!
- Az adalékot a cement súlyára számítsa „ml”-be!
- Más adalékokkal keverését a gyártóval egyeztesse!

A betonkeverés folyamata:

1. Víz-cement-homokos kavicsból készítsen földnedves frissbeton keveréket!
2. Utólag a keverőgépbe adalékoljon VIP-REX SF-et! (folyósítson)
3. Kész a híg, de mégis vízszegény beton!

VIP-REX SF adalékolási mennyiség!

1. A felső adalékolási határt kisüzemi módon nem ajánljuk! A helyszíni keverékképzés folyósítója, cementre vetítve 0,25-0,35% között legyen!
2. Mindig a cement súlyára számítsuk: pld.
100 kg cementhez
0,3% = 3 dl = 300 ml.
3. Előre tervezzük meg 1 m³-re az alkotókat: pld.
Sóder 1,23 m³
+ cement 350 kg
+ víz 105 liter
+ VIP-REX SF 1050 ml
= kb. 1 liter.
4. A 3.pont mennyiségét osszuk szét a keverő mennyiségére!
2 talicskás = 100 liter beton!
Tehát 10 db betonkeverővel készíthető!
Tehát 10,5 litervíz
+ 35 kg cement
+ 123 liter homokos kavics
+ 105 ml VIP-REX SF
(az adalék inkább kevesebb legyen mint több!)

VIP-REX SF további jellemzők:

- Sokáig plusz egy óráig bedolgozható!
- Másnapra kiszaluzható!
- Szép sima felületet képez!
- Világosítja a beton színét!
- Csökkenti a vízfelvevő képességet! (3% alá)
- Kopásálló gránitkemény felületet ad!
- Vékony tagolt betonozás készíthető!
- Enyhébb utókezelés szükséges!
- Növekszik a beton fajsúlya!
- Szívósabb beton keletkezik!

